



C10: HiCap™ hochwertige Multimode 62.5 µm Faser

OM1 Faser auf 1 Gigabit Ethernet Anwendungen optimiert

Allgemeines und Anwendung

Diese HiCap™ Faser ist auf Gigabit Ethernet Übertragung (1000Base-FX) optimiert. Sie ist geeignet für Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 10 Gb/s. Zusätzlich ist die Faser durch verbesserte Eigenschaften bei 850 nm und insbesondere bei 1300 nm gekennzeichnet. Die HiCap™ Multimode-Fasern erübrigen die Verwendung von modenkontingierten Patchcords für LX (1300 nm) Systeme.

Standards und Normen

IEC 60793-2-10 Kategorie A1b;	ISO/IEC 11801:2002 Kategorie OM1
EN 60793-2-10: Typ A1b	IEEE 802.3 - 2002. mit Änderung 802.3ae - 2002.
TIA/EIA-492 AAAB	ANSI/TIA/EIA-568.B.3 – 2000
EN 50 173:2002 Kategorie OM1	IEC 9314-3

Dämpfung (der Faser im Kabel)

IEC 60793-1-40

850 nm	≤ 3.2 dB/km
1300 nm	≤ 1.0 dB/km
Inhomogenität des OTDR-Schriebs für zwei beliebige 1000 Meter Längen	Max. 0.2 dB/km

Bandbreite und Brechungsindex

IEC 60793-1-41

850 nm	200 MHz • km
1300 nm	600 MHz • km
Gruppen-Brechungsindex bei 850 nm	1.496
Gruppen-Brechungsindex bei 1300 nm	1.481

Fasereigenschaften gemäß IEC

IEC 60793-1

Attribute	Messmethode	Einheit	Grenzwerte
Kerndurchmesser	IEC/EN 60793-1-20	µm	62.5 ± 2.5
Manteldurchmesser	IEC/EN 60793-1-20	µm	125.0 ± 1.0
Mantel-Unrundheit	IEC/EN 60793-1-20	%	≤ 1.0
Kern-Unrundheit	IEC/EN 60793-1-20	%	≤ 5
Kern-Mantel Konzentritätsfehler	IEC/EN 60793-1-20	µm	≤ 1.5
Primärcoating-Durchmesser – ungefärbt	IEC/EN 60793-1-21	µm	242 ± 7
Primärcoating-Durchmesser - gefärbt	IEC/EN 60793-1-21	µm	250 ± 15
Primärcoating-Unrundheit	IEC/EN 60793-1-21	%	≤ 5
Primärcoating-Mantel Konzentritätsfehler	IEC/EN 60793-1-21	µm	≤ 10
Zugtest-Stärke	IEC/EN 60793-1-30	GPa	≥ 0.7 (≈ 1 %)
Typische durchschnittliche Abziehkraft	IEC/EN 60793-1-32	N	1.7
Abziehkraft (Spitzenwert)	IEC/EN 60793-1-32	N	1.3 ≤ F _{peak.strip} ≤ 8.9
Numerische Apertur	IEC/EN 60793-1-43		0.275 ± 0.015